



**\*TEST D'ABSORPTION :** Verser quelques gouttes d'eau sur la surface. Si l'eau est absorbée, passer au point suivant. Si l'eau perle, n'appliquez pas ce produit.

### PRÉPARATION DE LA SURFACE (PAVÉS DE BÉTON)

1. Protéger la végétation, les véhicules et les surfaces adjacentes à ne pas traiter.
2. Enlever les taches à l'aide des produits Techniseal® appropriés.
3. Nettoyer la surface totale à l'aide du Préparateur de pavés de Techniseal® (nettoyant d'efflorescence) en suivant le mode d'emploi du produit.

### CONDITIONS D'APPLICATION

- La surface doit être propre, sèche et tiède au toucher.
- La température doit se situer entre 10 °C et 30 °C pendant et lors des 24h suivant l'application.
- Il ne doit y avoir aucun risque de pluie dans les 24 heures suivant l'application.
- Désactiver le système d'arrosage automatique.
- Employer la même méthode d'application du début jusqu'à la fin.

### OUTILS NÉCESSAIRES

- Pulvérisateur à basse pression sans air comprimé (< 50 psi) résistant aux solvants (acétone) ou pompe manuelle résistante aux solvants (acétone) (bonne pratique).
- Rouleau de mousse refendue de Techniseal® et récipient à peinture résistant aux solvants.

Ne pas diluer. Agiter le contenant ou remuer le produit avant et pendant son application. Travailler par section d'au plus 4,6 m<sup>2</sup> (50 pi<sup>2</sup>).

**Application au pulvérisateur (bonne pratique): Saturer** une section d'une seule couche de Protecteur. Étaler le surplus au rouleau avant qu'il ne sèche. Poursuivre sur les autres sections en procédant sans interruption, afin de prévenir les marques de chevauchement

**Application au rouleau : Saturer** la surface d'une seule couche de Protecteur en évitant une suraccumulation. Maintenir un rebord humide afin d'éviter les marques de chevauchement.

### CIRCULATION

Piétonne : 24 h. / Véhiculaire : 48 h à 72 h. Bloquer l'accès durant cette période.

### MISE EN GARDE

• Tout nouveau produit de béton peut générer de l'efflorescence en surface (sels blanchâtres). Comme tout revêtement filmogène, ce Protecteur comporte le risque d'emprisonner l'efflorescence. Consulter le fabricant de pavés pour plus d'information ou contacter Techniseal® au 1 800 465-7325 pour en savoir davantage. • Ne pas appliquer au pulvérisateur par vents forts. • Ne pas appliquer ce produit sur une surface tachetée ou voilée. • Une mauvaise préparation de la surface pourrait résulter en un fini non uniforme. • Ce produit rendra la surface plus glissante lorsque mouillée. Si cela est problématique, ajouter le produit Surefoot au Protecteur avant l'application ou considérez le Protecteur Rehausseur de couleur (CB+). CB+ n'est pas un stabilisateur de joint. • Attendre 30 jours après l'installation de sable polymère avant de sceller le pavé. • Une suraccumulation du produit pourrait mener au blanchiment de la surface. • Un climat rude ou une forte sollicitation de la surface pourrait limiter la longévité du produit.

### POUVOIR COUVRANT

**Une couche :** 3,78 L couvrent jusqu'à 14 m<sup>2</sup> (150 pi<sup>2</sup>) par couche /18,93 L couvrent jusqu'à 70 m<sup>2</sup> (750 pi<sup>2</sup>) par couche.

La consommation dépendra de la porosité et de la texture de la surface, ainsi que de la largeur des joints.

### ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit frais et sec.

## NETTOYAGE ET REBUT

Nettoyer les outils au diluant à laque. Consulter votre détaillant ou votre municipalité pour plus d'information sur le traitement de vos contenants vides ou inutilisés.

## AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Pour obtenir de l'information sur le transport, la manutention, le stockage, les premiers soins et l'élimination de produits chimiques, l'utilisateur doit se **référer à la fiche de données de sécurité** à jour contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres informations relatives à la sécurité.

### TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

### TÉLÉPHONE D'URGENCE : CANUTEC (613) 996-6666

Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements.

**PREMIERS SOINS** En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. NE PAS provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.

## TRANSPORT

### Terrestre et maritime

UN1993

Flammable liquids, n.o.s. (4-chloro- $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluorotoluene,acetone)

Classe : 3

GE : II

## CONDITIONNEMENT

Produit	Code de produit	Formats	Unités par boîte	Unités par palette
<b>Protecteur Aspect mouillé (WL4)</b>	60102104	3,78 L	4	180
	60102102	18,93 L	-	48

## GARANTIE LIMITÉE

N'ayant aucun contrôle sur l'utilisation des produits, Techniseal® ne peut garantir le résultat final. En vertu de la présente garantie, l'acheteur est responsable du remplacement de tout produit défectueux. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. L'utilisation devra déterminer préalablement si le produit convient à l'utilisation prévue, et lui seul assurera tous les risques et responsabilités à cet égard. L'utilisateur doit effectuer un essai sur une petite zone peu apparente (environ 0,4 m<sup>2</sup>-4pi<sup>2</sup>) selon les conditions d'utilisation prévues. Dans le cas où aucun essai n'aurait été effectué, la garantie ne s'appliquera qu'à l'application sur 0,4 m<sup>2</sup>-4 pi<sup>2</sup>. Cette garantie limitée exclut toute responsabilité liée aux dommages consécutifs, indirects, fortuits ou spéciaux. À l'exception de la garantie limitée évoquée ci-dessus, le fabricant décline expressément et exclut tout autre garantie expresse, tout garantie implicite de valeur marchande des biens, et la garantie implicite d'adéquation des produits à un usage particulier.